

ဆွဲအားနှစ်ဆဖြင့် အရည်သွေးမြင့် ကြွေးပြားကပ်ကော်



- 60 x 60 အရွယ်အစားထိရှိသော ceramic tiles, granito tiles, granites များကို ကြမ်းခင်းနံရံများပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆွဲအားနှစ်ဆဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
- အထူးပေါင်းစပ်မှု များဖြင့် ကြွေးပြား လျှော့ကျမှုမဖြစ်စေသော အရည်အချင်းရှိ သည်။
- Low VOCs

● ကုန်စည်အညွှန်း

weber.tai fix သည် အရည်သွေးမြင့် ကြွေးပြားကပ် မဆလာအမှုန့် ဖြစ်ပြီး ရေနှင့်ရောစပ်ရုံဖြင့် ကြမ်းခင်း နံရံများပေါ်တွင်ကြွေးပြားကပ်ရန် ဆွဲအားနှစ်ဆဖြင့်ခိုင်မာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

- ကြွေးပြား: 60 x 60 cm အရွယ်ထိရှိသော ceramic tiles, clay tiles, granito tiles, marbles, granites
- ထုပ်ပိုးမှု: 20 kg နှင့် 25 kg အိတ်
- အရောင်: မီးခိုးရောင်

- အသုံးပြုဧရိယာ: ပျဉ်းမျှ 4 m<sup>2</sup>/20 kg အိတ်  
ပျဉ်းမျှ 5 m<sup>2</sup>/25 kg အိတ်

● လုပ်ဆောင်ချက်

မျက်နှာပြင်ပြုပြင်နည်း  
 - မျက်နှာပြင်သည် မာကျော ညီညာ သန့်ရှင်းပြီး သာမန်ရေစုပ်နှုန်းရှိရမည်။  
 - အကယ်၍ မျက်နှာပြင်သည် အပေါက်ကလေးများပါခြင်း နှင့် ရေစုပ်နှုန်းမြင့်မားလျှင် မျက်နှာပြင်ကို ဦးစွာ စိစစ်အောင်ပြုလုပ်ရပါမည်။  
 - ဘီလပ်မြေကိုင်ထားသော နံရံများနှင့် ဘီလပ်မြေအမြင့်ထပ်တိုး မျက်နှာပြင် အသစ်များအတွက် အထူ 1cm တိမီတာအတွက် 7 ရက် ဘီလပ်မြေခြောက်ရန်ထားပြီးမှ ကြွေးပြားကပ်ရပါမည်။

ရောစပ်ပုံ  
 weber.tai fix အား ရေနှင့် 1:3 အချိုးပမာဏအတိုင်းရောစပ်ရမည် (ရေ 1ဆ+weber.tai fix 3ဆ)။ လျှပ်စစ်ရောမွှေစက်ကို အသုံးပြုပြီး (သို့) လက်ဖြင့် တစ်သားတည်း ဖြစ်အောင်မွှေပေးပါ။ ရောပြီးအသုံးမပြုမီ ဓာတုအသားကျရန် 3-4 မိနစ်ခန့်ထားပြီးမှအသုံးပြုပါ။

- တပ်ဆင်ပုံ
1. Notched trowel (လေးထောင့်သံလက်) ကိုအသုံးပြုပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြွေးပြားကပ်ကော်ကိုထည့်ပါ။
  2. 10 x 10 လက်မထက်ကြီးသောကြွေးပြား၏ နောက်တွင် ကြွေးပြားကပ်ကော် သုတ်လိမ်းပေးပါ။
  3. ကြွေးပြားကို မျက်နှာပြင်ပေါ် ကပ်ပြီး ရာဘာတုဖြင့် မှန်မှန် ခေါက်ပေးပါ။
  4. ကြွေးပြား၏မျက်နှာပြင်တွင် ဝိုထွက်နေသောကြွေးပြားကော်များကို ရှင်းလင်းပေးပါ။
  5. ကြွေးပြားသည် ကပ်ပြီး 5မိနစ်အတွင်း လိုအပ်သလိုချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
  6. နာကြောင်းကော်မထည့်မှီ ကြွေးပြားကပ်ပြီး 24 နာရီ ထားရပါမည်။

● သက်တမ်းနှင့် ထားသိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ထုတ်လုပ်နေမှုစ၍ 1 နှစ်အတွင်း မဖွင့်ရသေးလျှင် ခြောက်သွေ့ပြီး လေအင်လေထွက် ကောင်းမွန်သော နေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ။ ဖွင့်ပြီးလျှင် ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် လေလှံအောင်ထားပြီး လေအင်အထွက် ကောင်းမွန် သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ။

နည်းပညာအချက်အလက်

အမျိုးအစား	သာမန်ကြွေးပြားကပ်ကော်
အမှုန့်၏ သိပ်သည်းဆ	1.4 g/cm <sup>3</sup>
ဓာတုပျော်ဝင်ချိန်	3 - 4 minutes
ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော ကြာချိန်	4 hours
ကြွေးပြားကပ်ကော်သုတ်ပြီးကြွေးပြားကပ်ပြီးသည်ထိကြာချိန်	20-30 minutes
ကပ်ပြီးကြွေးပြားချိန်ညှိရန်အချိန်	15 minutes
သင့်လျော်သော အထူ	2 - 10 mm
နာကြောင်းထည့်ရန်စောင့်ဆိုင်းချိန်	24 hours

မှတ်ချက်: အထက်ပါအချက်အလက်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်သော အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုရှိပည့်ဖြစ်သည်။

CERTIFIED STANDARD

International/European standard	Standard	Result
Initial tensile adhesion strength ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348-8.2	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>	1.46 N/mm <sup>2</sup>
Tensile adhesion strength after water immersion ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348-8.3	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>	1.31 N/mm <sup>2</sup>
Open time tensile adhesion strength ISO 13007 part 2-4.1 or EN 1346	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>	0.72 N/mm <sup>2</sup>

  

American Standard	Standard	Result
Shear strength according to ANSI 118.1 - 2012		
- To glazed wall tiles	7 days	≥14.06 ksc
- To porcelain mosaics	1 day	≥3.52 ksc
	7 days	≥10.55 ksc
	28 days	≥10.55 ksc
	84 days	≥10.55 ksc
Water immersion shear strength according to ANSI 118.2 - 2012		
- To glaze wall tiles	7 days	≥10.55 ksc
- To porcelain mosaic	7 days	≥7.03 ksc

